

CENTURA

SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS

CENTURA

Épaisseur / Thickness	1.00mm +/-5%
Poids total / Total Weight	628gsm +/-5%
Largeur / Finish Width	54" +/- 2%
Code de production / Production Code SC-248	VT4970 NS79H10313-1
Élongation / Elongation (%)	MD 44.00 * TD 235.00
Résistance à la traction / Tensile Strength (KG/3cm)	Weft 12.08 * Warp 25.36
Résistance à la déchirure / Tear Strength (KG/4cm)	Weft 2.77 * Warp 2.29
Résistance à l'éclatement / Burst Strength (KG/2cm)	11.00
Adhérence de la surface / Adhesion of Surfac (KG/3cm)	Weft 1.80 * Warp 2.20
Résistance aux feu / Flammability Requirements	CAL TB117-2013 / NFPA / FMVSS302
Résistance au froid / Cold Crack Requirements	-10°C
Anti-UV	100 heures / hours classe / class 5.0 per ASTM D4329-13
Dureté / Hardness	85 phr
Embossage/ Emboss	F235
Endos / Backing	Rayonne polyester / Polyester Rayon
Résistance à l'abrasion / Abrasion Resistance	ASTM D4157 110,000 cycles
MIGRATION DE CERTAINS ÉLÉMENTS MIGRATION OF CERTAIN ELEMENTS	CLASSE ENVIRONNEMENTAL EN71 PART3 ENVIRONMENTAL GRADE EN71 PART3

UTILISATION: Rembourrage, hôpitaux, bureau à domicile, soins de santé, spa, marine, automobile, RV, résidentiel et bien plus encore ...

Nettoyer avec un tissu souple, du savon doux et de l'eau froide.

Formulés et fabriqués pour répondre aux exigences des tests en laboratoire, toutes les données de performances typiques dans les tests spécifiés ne doivent pas être interprétées comme comportements en conditions réelles.

APPLICATIONS / USAGE: Upholstery, hospitality, Home office, Healthcare, Spas, Marine, Automotive, RV, Residential and much more....

Clean with soft cloth, mild soap and cold water.

Formulated and manufactured to meet requirements of testing under laboratory conditions and any data to typical performance in specified tests should not be construed to imply behavior under actual conditions.



110 rue Richer
Lachine, Qc.
H8R 1R2

Tel: 514-369-8980 1-877-369-8980
Fax: 514-369-8918 1-888-577-3872
www.duraplas.com sales@duraplas.com

#SPC002-1018