

MATRIX

SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS

MATRIX

Épaisseur / Thickness	.72mm +/-5%
Poids total / Total Weight	493gsm +/-5%
Largeur / Finish Width	54" +/-2%
Code de production / Production Code SC-305	VT5141 NS7CD1115-5
Élongation / Elongation (%)	MD 54.00 * TD 221.00
Résistance à la traction / Tensile Strength (KG/3cm)	JASO M313-83 Weft 10.05 * Warp 23.78
Résistance à la déchirure / Tear Strength (KG/4cm)	JASO M313-83 Weft 3.12 * Warp 3.10
Résistance à l'éclatement / Burst Strength (KG/2cm)	JASO M313-83 11.00
Adhérence de la surface / Adhesion of Surface (KG/3cm)	Weft 2.00 * Warp 2.15
Résistance aux feu / Flammability Requirements	FMVSS 302
Résistance au froid / Cold Crack Requirements	-10°C
Anti-UV	100 heures / hours classe / class 5.0 per ASTM D4329-13
Brillance de surface / Shiny Surface	REICH: MIT-160900-4 GM 2.30-310gu
Douceur / Softness	70 phr
Embossage/ Emboss	EK07
Endos / Backing	Rayonne polyester / Polyester Rayon
Résistance à l'abrasion / Abrasion Resistance	ASTM D4157 110,000 cycles

MIGRATION DE CERTAINS ÉLÉMENTS MIGRATION OF CERTAIN ELEMENTS

CLASSE ENVIRONNEMENTAL EN71 PART3 ENVIRONMENTAL GRADE EN71 PART3

UTILISATION:

Coussin, ottoman, sofa, sac, futons, rembourrage commercial.

Nettoyer avec un tissu souple, du savon doux et de l'eau froide.

Formulés et fabriqués pour répondre aux exigences des tests en laboratoire, toutes les données de performances typiques dans les tests spécifiés ne doivent pas être interprétées comme comportements en conditions réelles.

APPLICATIONS / USAGE:

Cushions, Ottomans, Sofas, Bags, Futons, Commercial upholstery and much more...

Clean with soft cloth, mild soap and cold water.

Formulated and manufactured to meet requirements of testing under laboratory conditions and any data to typical performance in specified tests should not be construed to imply behavior under actual conditions.



110 rue Richer
Lachine, Qc.
H8R 1R2

Tel: 514-369-8980 1-877-369-8980
Fax: 514-369-8918 1-888-577-3872
www.duraplas.com sales@duraplas.com

#SPC008-0918