

# MARINE

## SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS

## MARINE

Épaisseur / Thickness	1.12mm +/-5%
Poids total / Total Weight	724gsm +/-5%
Largeur / Finish Width	54" +/-2%
Code de production / Production Code SC-1921	VT4388 NS6BD1170-3
Élongation / Elongation (%)	MD 41.00 * CD 348.00
Résistance à la traction / Tensile Strength (KG/3cm)	JASO M313-83 Weft 30.00 , 37.10 * Warp 8.00 , 9.74
Résistance à la déchirure / Tear Strength (KG/4cm)	JASO M313-83 Weft 2.50 , 3.82 * Warp 2.50 , 3.92
Résistance à l'éclatement / Burst Strength (KG/2cm)	JASO M313-83 10.00 , 14.00
Adhérence de la surface / Adhesion of Surface (KG/3cm)	Weft 1.48 * Warp 1.33
Résistance aux feu / Flammability Requirements	CAL TB117-2013 / BS 5852: 1979 Part 1/ FMVSS 302 1999
Résistance au froid / Cold Crack Requirements	-40°C
Anti-UV	500h heures / hours classe / class 5.0 per ASTM D4329-13
Surface brillante / Shiny Surface	REICH:MIT-1609004-GM 3.50 – 4.10 gu
Douceur / Softness	100 Phr
Embossage/ Emboss	BO53
Endos / Backing	Rayonne polyester / Polyester Rayon
Résistance à l'abrasion / Abrasion Resistance	ASTM D4157 110,000 Cycles

### MIGRATION DE CERTAINS ÉLÉMENTS MIGRATION OF CERTAIN ELEMENTS

### CLASSE ENVIRONNEMENTAL EN71 PART3 ENVIRONMENTAL GRADE EN71 PART3

#### UTILISATION:

Auto, moto, bateau, V.T.T, véhicules récréatifs, housses, rembourrage, matelas, équipements gymnastiques.

Nettoyer avec un tissu souple, du savon doux et de l'eau froide.

Formulés et fabriqués pour répondre aux exigences des tests en laboratoire, toutes les données de performances typiques dans les tests spécifiés ne doivent pas être interprétées comme comportements en conditions réelles.

#### APPLICATIONS / USAGE:

Auto, Motorcycle, Boat, Recreational Vehicles, Covers, Upholstery, Gymnastic equipment.

Clean with soft cloth, mild soap and cold water.

Formulated and manufactured to meet requirements of testing under laboratory conditions and any data to typical performance in specified tests should not be construed to imply behavior under actual conditions.



110 rue Richer  
Lachine, Qc.  
H8R 1R2

Tel: 514-369-8980 1-877-369-8980  
Fax: 514-369-8918 1-888-577-3872  
[www.duraplas.com](http://www.duraplas.com) [sales@duraplas.com](mailto:sales@duraplas.com)

#SPC010-1018