

# METTALIK

## SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS

METTALIK

Épaisseur / Thickness	.87mm +/-5%
Poids total / Total Weight	573gsm +/-5%
Largeur / Finish Width	54" +/-2%
Code de production / Production Code SC-292	VT5089 NS7BD1102-4
Élongation / Elongation	MN 50 min. * TD 220 min.
Résistance à la traction / Tensile Strength ( KG/30mm)	MN 13 min. * TD 8 min.
Résistance à la déchirure / Tear Strength	MN 1.5 min. * TD 1.5 min.
Résistance à l'éclatement / Burst Strength ( KG/2cm)	11.00
Adhérence de la surface / Adhesion of Surface ( KG/3cm)	Weft 1.20 * Warp 2.30
Résistance aux feu / Flammability Requirements	FMVSS302
Résistance au froid / Cold Crack Requirements	-10°C
Anti-UV	100 heures / hours classe / class 5.0 per ASTM D4329-13
Brilliance de surface / Shiny Surface	REICH: MIT-160900-4 GM 4.80-5.30gu
Douceur / Softness	70 Phr
Embossage/ Emboss	D88
Endos/ Backing	Rayonne polyester / Polyester Rayon
Résistance à l'abrasion / Abrasion Resistance	ASTM D4157 110,000 cycles

### MIGRATION DE CERTAINS ÉLÉMENTS MIGRATION OF CERTAIN ELEMENTS

### CLASSE ENVIRONNEMENTAL EN71 PART3 ENVIRONMENTAL GRADE EN71 PART3

#### UTILISATION: CAPITONNAGE

Recouvrement de meubles, auto, véhicules récréatifs, bateaux, rembourrage d'intérieur, décor.

Nettoyer avec un tissu souple, du savon doux et de l'eau froide.

Formulés et fabriqués pour répondre aux exigences des tests en laboratoire, toutes les données de performances typiques dans les tests spécifiés ne doivent pas être interprétées comme comportements en conditions réelles.

#### APPLICATIONS / USAGE:

Furniture upholstery, cars, recreational vehicle, boat, indoor upholstery, décor.

Clean with soft cloth, mild soap and cold water.

Formulated and manufactured to meet requirements of testing under laboratory conditions and any data to typical performance in specified tests should not be construed to imply behavior under actual conditions.



110 rue Richer  
Lachine, Qc.  
H8R 1R2

Tel: 514-369-8980 1-877-369-8980

Fax: 514-369-8918 1-888-577-3872

[www.duraplas.com](http://www.duraplas.com) [sales@duraplas.com](mailto:sales@duraplas.com)

#SPC015-1018