

ARTIK

SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS

ARTIK

Épaisseur / Thickness	1.22mm +/-5%
Poids total / Total Weight	760gsm +/-5%
Largeur / Finish Width	54" +/-2%
Code de production / Production Code	SC-292 VT5072 NS7BD1100-5
Volatilité / Volatility (%)	.04 –100°C x 1hr
Étirement / Stretching (%)	JIS K 6772 MD 1% max TD 1% max
Résistance à la traction / Tensile Strength (KG/30mm)	JIS K 6772 MD 35.2 min TD 9.9 min
Résistance à la déchirure / Tear Strength (KG)	JIS K 6772 MD 4.5 MIN TM 3.3 MIN
Résistance à l'éclatement / Burst Strength (KG/2cm)	11.00
Adhérence de la surface / Adhesion of Surface (KG/3cm)	Warp 2.52 / Weft 2.04
Résistance aux feu / Flammability Requirements	FMVSS302
Résistance au froid / Cold Crack Requirements	-40°C
Anti-UV	100 heures / hours classe / class 5.0 per ASTM D4329-13
Séparation / Separation (KG/30mm)	JIS K 6772 MD 1.8 min TD 1.5 min
Rétrécissement / Shrinkage (%)	JIS K 6772 MD -1% max TD 0.1% max
Tension / Tension (kg/30mm)	JIS K 6772 MD 35.2 min TD 9.9 min
Endos / Backing	30 TE
Résistance à l'abrasion / Abrasion Resistance	ASTM D4157 80,000 cycles
Fléchissement / Flexing	69,000 cycles

MIGRATION DE CERTAINS ÉLÉMENTS MIGRATION OF CERTAIN ELEMENTS

CLASSE ENVIRONNEMENTAL EN71 PART3 ENVIRONMENTAL GRADE EN71 PART3

UTILISATION:

Chaises, sofa, utilisation extérieur, V.T.T., moto neige.

Nettoyer avec un tissu souple, du savon doux et de l'eau froide.

Formulés et fabriqués pour répondre aux exigences des tests en laboratoire, toutes les données de performances typiques dans les tests spécifiés ne doivent pas être interprétées comme comportements en conditions réelles.

APPLICATIONS / USAGE:

Chairs, Sofas, Outdoor usage, A.T.V, Snowmobile seats, Crafts.

Clean with soft cloth, mild soap and cold water.

Formulated and manufactured to meet requirements of testing under laboratory conditions and any data to typical performance in specified tests should not be construed to imply behavior under actual conditions.



110 rue Richer
Lachine, Qc.
H8R 1R2

Tel: 514-369-8980 1-877-369-8980

Fax: 514-369-8918 1-888-577-3872

www.duraplas.com sales@duraplas.com

#SPC018-1018