

SARRASOTA

SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS

SARRASOTA

Épaisseur / Thickness		.80 mm +/-5% max
Poids total / Total Weight		507gsm +/-5% max
Largeur / Finish Width		54" +/-2% max
Code de production / Production Code	SC-292	VT4912 NS78D1177-6
Fléchissement / Flexing		69000 cycles
Élongation / Elongation	(%)	MD 50 min * TD 220 min
Résistance à la traction / Tensile Strength	(KG/30mm)	MD 13 min * TD 8 min
Résistance à la déchirure / Tear Strength	(KG)	MD 1.5 min * TD 1.5 min
Résistance à l'éclatement / Burst Strength	(KG/2cm)	11.00
Adhérence de la surface / Adhesion of Surface	(KG/3cm)	Weft 1.25 * Warp 2.35
Résistance aux feu / Flammability Requirements		FMVSS302
Résistance au froid / Cold Crack Requirements		-40°C
Anti-UV		100 heures / hours classe / class 5.0 per ASTM D4329-13
Séparation / Separation	(KG/30mm)	MD 1.2 min * TD 1.2 min
Rétrécissement / Shrinkage	(%)	MD 1% m * TD 1% max
Souplesse / Softness		125 phr
Embossage/ Emboss		AA27
Endos / Backing		Rayonne polyester / Polyester Rayon
Résistance à l'abrasion / Abrasion Resistance		ASTM D4157 110,000 cycles

MIGRATION DE CERTAINS ÉLÉMENTS MIGRATION OF CERTAIN ELEMENTS

CLASSE ENVIRONNEMENTAL EN71 PART3 ENVIRONMENTAL GRADE EN71 PART3

UTILISATION:

Rembourrage commercial, chaises, sofas, artisanats, sacs.

Imprimable et résistant aux taches. Nettoyer avec un tissu souple, du savon doux et de l'eau froide.

Formulés et fabriqués pour répondre aux exigences des tests en laboratoire, toutes les données de performances typiques dans les tests spécifiés ne doivent pas être interprétées comme comportements en conditions réelles.

APPLICATIONS / USAGE:

Commercial upholstery, Chairs, Sofas, Crafts, Bags.

Printable and Color stain resistance. Clean with soft cloth, mild soap and cold water.

Formulated and manufactured to meet requirements of testing under laboratory conditions and any data to typical performance in specified tests should not be construed to imply behavior under actual conditions.



110 rue Richer
Lachine, Qc.
H8R 1R2

Tel: 514-369-8980 1-877-369-8980

Fax: 514-369-8918 1-888-577-3872

www.duraplas.com sales@duraplas.com

#SPC020-1018