

# SCRIMTECH 18

## SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS

## SCRIMTECH

|  |  |
|--|--|
| Tissu / Fabric                                     | 100% PES (1000D * 1300D)                 |
| Poids de tissu/ Fabric Weight                      | 170gsm (5oz)                             |
| Poids de revêtement de PVC / Weight of PVC Coating | 440gsm (13oz)                            |
| Poids total / Total Weight                         | 610gsm (18oz)                            |
| Largeur / Finish Width                             | 61"                                      |
| Construction tissage / Construction Weaving        | 18 * 17"                                 |
| Résistance à la rupture / Breaking Strength        | Warp 2350N = 527lbs * Weft 2700 = 606lbs |
| Résistance à la déchirure / Tear Strength          | Warp 390N =87.5lbs * Weft 375 = 84.2lbs  |
| Résistance aux feu / Flammability Requirements     | NFPA701                                  |
| Résistance au froid / Cold Crack Requirements      | -40°C                                    |
| Anti-UV  | Oui /Yes                                 |
| Antifongique / Anti Fungi                          | ASTM G 21-13 Oui /Yes                    |
| Anti bactérien / Anti Bacterial                    | ATCC 6538 Oui / Yes                      |
| L'abrasion / Abrasion                              | 90N =20lbs                               |

### UTILISATION:

Gazebos, couverture de spa, toile de bateau, toile tout-usage, toile pour remorque, cache pour chasseur, sac.

Nettoyer avec un tissu souple, du savon doux et de l'eau froide.

Formulés et fabriqués pour répondre aux exigences des tests en laboratoire, toutes les données de performances typiques dans les tests spécifiés ne doivent pas être interprétées comme comportements en conditions réelles.

### APPLICATIONS / USAGE:

Gazebos, hot tub covers, custom tarps, boat covers, trailer tops, hunting shelters, all purpose tarps and much more....

Clean with soft cloth, mild soap and cold water.

Formulated and manufactured to meet requirements of testing under laboratory conditions and any data to typical performance in specified tests should not be construed to imply behavior under actual conditions.



110 rue Richer Lachine, Qc. H8R 1R2

Tel: 514-369-8980 1-877-369-8980

Fax: 514-369-8918 1-888-577-3872

[www.duraplas.com](http://www.duraplas.com) [sales@duraplas.com](mailto:sales@duraplas.com)

#SPC028-1018